

WW Veneziano, Canvas, Leather

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film polimerici in PVC bianchi da stampa, auto-adesivi e testurizzati per eleganti rivestimenti murali.

Frontale:

WW Veneziano: 300 µm, 300 g/mq PVC bianco opaco

WW Canvas: 250 µm, 320 g/mq PVC bianco opaco

WW Leather: 225 µm, 320 g/mq PVC bianco opaco

Adesivo: Solvente acrilico High-Tack grigio

Carta Protettiva: patinato 135g/mq.

Certificazione FSC® (FSC Mix Credit, numero della catena di custodia: CU-COC-807907, Codice licenza: C004451).

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni murali da interni di breve e media durata su superfici lisce e uniformi. L'adesivo a base solvente High-Tack grigio garantisce ottima coprenza e adesione su una vasta gamma di superfici.

TRASFORMAZIONE

Specificamente concepita per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante. È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac". WW Canvas, WW Veneziano e WW Leather non sono intese per la laminazione.

I materiali digitali Mactac devono essere applicati seguendo le istruzioni contenute nel TB 4.3 "Linee guida sulla preparazione, la trasformazione e l'applicazione della serie WW di Mactac", disponibile alla sezione risorse su www.mactacgraphics.eu.

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

1 anno immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Frontale		
Spessore (microns):		
WW Veneziano	300 µm	ISO 534
WW Canvas	250 µm	
WW Leather	225 µm	
Peso (g/mq):		
WW Veneziano	300 g/sqm	
WW Canvas	320 g/sqm	
WW Leather	320 g/sqm	
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presa rapida su acciaio:		
WW Veneziano	25	FTM9
WW Canvas	25	
WW Leather	26	
Staccamento 24 ore su acciaio:		
WW Veneziano	24	FTM1
WW Veneziano	23	
WW Canvas	27	
WW Leather		
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0.8 mm	FTM14
Gamme di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10°C	
Intervallo temperatura di servizio (°C)	- 20°C a + 70°C	
Certificazioni		
Certificazione antincendio	B-s2, d0	EN13501-1

DURATA

Europa Centrale Zona 1

Non elaborato (interno)	3 anni	ISO 4892-2
-------------------------	--------	------------

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACtac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

